BERGHEU
MOUNTAIN HAY

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

BERGHEU - MOUNTAIN HAY

HDF ca. 11,0 mm

1. HotCoating Beschichtung
   HotCoating Protection
2. Pur alpines Heu und Bergkräuter von Organoid® Technologies
   Pur alpine hay and mountain herbs by Organoid® Technologies
3. Kork Comosite > 600kg/m³
   Cork Comosite > 600kg/m³
4. Hochverdichtete, feuchtigkeitshemmende Naturfaserplatte
   High density, moisture retadabt fibre-board
5. Kork Trittschall
   Cork underlay

Fliese / Tile ca. 4,0 mm

1. HotCoating Beschichtung
   HotCoating Protection
2. Pur alpines Heu und Bergkräuter von Organoid® Technologies
   Pur alpine hay and mountain herbs by Organoid® Technologies
3. Kork Composite
   Cork composite

Kooperation mit Organoid® Technologies.
In cooperation with Organoid® Technologies.

LICO BERGHEU - MOUNTAIN HAY

			LICO HDF HOTCOATING	LICO FLIESEN / TILES HOTCOATING
	Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428	ca. 1235 x 305 x 11 mm	ca. 1235 x 305 x 4 mm
	Klassifikation / classification	EN 16511	Objektbereich 32 Commercial 32	Objektbereich 32 Commercial 32
	Flächengewicht / total weight	EN 430	ca. 8.900 g/m²	ca. 3.000 g/m²
	Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 13534 EN 13329	AC3	AC3
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN ISO 717-2	ca. 17 dB	ca. 15 dB
	Raumschallverbesserung / room sound improvement	IHD-W-31	geeignet für Typ **W** / suitable for type **W**	geeignet für Typ **W** / suitable for type **W**
	Brandverhalten / reaction to fire	EN ISO 9239-1	Cfl s1	Cfl s1
	Massstabilität / dimensional stability	EN 434	< 0,15 %	< 0,25 %
	Resteindruck / residual indentation	EN 433	max. 0,20 mm	max. 0,25 mm
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524	0,089 m² K/W	ca. 0,060 m² K/W
	Stossfestigkeit / weight resistance	ISO 24334	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm
DS	**Koeffizient Rutschhemmung** / coefficent of friction	EN 51130	R 10	R 10
	Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423	Sehr gute Beständigkeit very good resistance	Sehr gute Beständigkeit very good resistance
24h	**Dickenquellung 24h** / swellness value 24h	EN 317	< 8%	< 8%
	Querzugwerte Klickverbindung / locking strength	ISO 24334	HDF > 450 kg/lfm - kg/m	

CE
LM - 5800

INDOOR AIR QUALITY A+ A+ A B C

PEFC

CLICK

LICO behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. The details given above may be subject to change for the benefit of further improvements.
Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen. The displayed floor designs might be slighty different to the original.