LICO KORK

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

LICO KORK

HDF ca. 11,0 mm

1. HotCoating oder HotCoating Light
   HotCoating or HotCoating Light
2. Koekfurnier
   Cork veneer
3. Kork >500kg/m³
   Cork >500kg/m³
4. Feuchtigkeitshemmende Natur-Faserplatte
   Moisture retardant fiber-board
5. Kork Trittschall
   Cork underlay

Fliese / Tile ca. 6,0 mm

1. HotCoating oder HotCoating Light
   HotCoating or HotCoating Light
2. Koekfurnier
   Cork veneer
3. Korkträgerschicht
   Cork backing layer

Fliese / Tile ca. 4,0 mm

1. HotCoating oder HotCoating Light
   HotCoating or HotCoating Light
2. Koekfurnier
   Cork veneer
3. Korkträgerschicht
   Cork backing layer

LICO KORK

			LICO HDF HOTCOATING	LICO FLIESEN / TILES HOTCOATING	LICO FLIESEN / TILES HOTCOATING
	Masse & Gesamtdicke / dimensions & thickness	EN 427 & EN 428	ca. 915 x 305 x 11 mm	ca. 600 x 300 x 6 mm ca. 915 x 305 x 6 mm	ca. 600 x 300 x 4 mm ca. 915 x 305 x 4 mm
	Klassifikation / classification	EN 16511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33
	Flächengewicht / total weight	EN 430	ca. 8.000 g/m²	ca. 3.300 g/m²	ca. 3.000 g/m²
	Abriebverhalten / abrasion resistance	EN 14354 EN 13329	AC5	AC5	AC5
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction	EN ISO 717-2	ca. 18 dB	ca. 18 dB	ca. 16 dB
	Stuhlrolleneignung / effect of castro chair	EN 425	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W
	Brandverhalten / reaction to fire	DIN 4102	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance	EN 12524	0,108 m² K/W	0,080 m² K/W	0,058 m² K/W
	Massstabilität / dimensional stability	EN 434	< 0,15%	< 0,25 %	< 0,25%
	Resteindruck / residual indentation	EN 433	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm	max. 0,25 mm
	Chemikalieneinwirkung / resistance to chemicals	EN 423	Sehr gut Beständigkeit very good resistance	Sehr gut Beständigkeit very good resistance	Sehr gut Beständigkeit very good resistance
	Emissionswerte / emissions value		laut AgBB in conformity with AgBB	laut AgBB in conformity with AgBB	laut AgBB in conformity with AgBB
ISO 4760 / NALFA	**Wasserfestigkeit** / water resistance	ISO 4760			
	Qualitative Bewertung für die Quellung nach der Erholung Qualitative evaluation for swelling after recovery		1 = wasserdicht / watertight (Normanforderung / Norm requirement: <3)		
	Quantitative Bewertung für die Quellung nach der Erholung Quantitative evaluation for swelling after recovery		< 0,3 mm = wasserresistent / water resistant (Normanforderung / Norm requirement: ≤ 0,3 mm)		
24h	**Dickenquellung 24h** / swellness value 24h	EN 317	< 8%	0 %	0 %
	Querzugwerte Klickverbindung / locking strength	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm - kg/m		
	Stossbeanspruchung / impact resistance	EN 438-2 EN 13329	2.000 / 14 mm Klasse 33 / Class 33	2.000 / 14 mm Klasse 33 / Class 33	2.000 / 14 mm Klasse 33 / Class 33

CE
LM - 2000

Das Kork-Logo

Cfl-s1 DS E1 HCHO DL PCP

INDOOR AIR QUALITY A+ A+ A B C

BLUE ANGEL THE GERMAN ECOLABEL
www.blauer-engel.de/UZ176

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

CLICK

2life

LICO behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. The details given above may be subject to change for the benefit of further improvements.
Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen. The displayed floor designs might be slighty different to the original.