VINYL SUISSE EDITION

		HDF	Hydrowood	Hydro Fix S	Fliese
Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca.1235 × 230 × 9,8 mm ca. 1235 × 305 × 9,8 mm	ca.1235 × 230 × 9,8 mm ca. 1235 × 305 × 9,8 mm	ca.1235 × 230 × 5,4 mm ca. 1235 × 305 × 5,4 mm	ca.1219 × 228 × 2,5 mm
Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 32	Wohnbereich 23 / Objektbereich 32	Wohnbereich 23 / Objektbereich 32	Wohnbereich 23 / Objektbereich 32
Flächengewicht	EN 430	9.500 g/m²	ca. 10.000 g/m²	6.700 g/m²	3.600 g/m²
Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	ca. 16 dB	ca. 16 dB	ca. 16 dB	ca. 4 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,088 m² K/W	ca. 0,09 m² K/W	ca. 0,05 m² K/W	ca. 0,019 m² K/W
Massstabilität	EN 434	< 0,05%	< 0,05%	< 0,05%	< 0,10%
Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
Lichtechtheit	ISO 105	> 6	> 6	> 6	> 6
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit	Gute Beständigkeit
Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB
Dickenquellung 24h	EN 317	< 8%	< 1 % (wasserfest)	0 % (wasserfest)	0 % (wasserfest)
Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m	> 500 kg/lfm – kg/m	> 500 kg/lfm – kg/m	
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV	< 2,0 kV
Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R 10	R 10	R 10	R 10