














## CERACLICK

			CeraClick
	Flächengewicht	EN 430	ca. 26000 g/m <sup>2</sup>
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Afl-s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,05 m <sup>2</sup> K/W
	Masstabilität	EN 434	< 0,02 %
	Resteindruck	EN 433	0,00 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	> 7
	Emissionswerte		laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	0% (wasserfest)
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV
	Fugenbreite		ca. 3 mm
	Trittschallverbesserungsmass	EN 140	16 dB
	Chemikalieneinwirkung	EN ISO 10545-13	A-LA-HA
	Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545/14	3 / 3 / 3
	Widerstand Tiefenverschleiss	EN ISO 10545/6	< 175 mm <sup>3</sup>
	Bruchlast	EN ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup> (individual Min. 32 N/mm <sup>2</sup> ) 1300 N
	Ausdehnungskoeffizient	EN ISO 10545/8	6,5 × 10 <sup>-6</sup> / °C