
















## DRYTILING

			DryTiling
	Masse & Gesamtdicke	EN ISO 10545-2	ca. 1203 × 603 × 11 mm
	Klassifikation	UNI EN 14411 / ISO 13006	App. G B I a / Annex G B I a
	Flächengewicht	EN 430	ca. 10 000 g/m <sup>2</sup>
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Afl-s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,068 m <sup>2</sup> K/W
	Massstabilität	EN 434	< 0,02 %
	Resteindruck	EN 433	0,00 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	> 7
	Emissionswerte		laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	0% (wasserfest)
	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kV
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R11
	Temperaturbeständigkeit		Beständig
	Fugenbreite		ca. 3 mm

	Trittschallverbesserungsmass		14 dB
	Chemikalieneinwirkung	EN ISO 10545-13	A-LA-HA
	Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545/14	3 / 3 / 3
	Widerstand Tiefenverschleiss	EN ISO 10545/6	< 175 mm <sup>3</sup>
	Bruchlast	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> (individual Min. 32 N/mm <sup>2</sup> ) ≥ 1300 N
	Ausdehnungskoeffizient	EN ISO 10545/8	6,5 × 10 <sup>-6</sup> / °C