

















PRINTCORK

			HDF	HDF	Fliese
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 620 × 450 × 10 mm ca. 915 × 305 × 10 mm ca. 1235 × 200 × 10 mm ca. 1235 × 305 × 10 mm ca. 1815 × 200 × 10 mm	ca. 620 × 450 × 11 mm ca. 915 × 305 × 11 mm ca. 1235 × 200 × 11 mm ca. 1235 × 305 × 11 mm ca. 1815 × 200 × 11 mm	ca. 620 × 450 × 6 mm ca. 915 × 305 × 6 mm ca. 1235 × 200 × 6 mm ca. 1235 × 305 × 6 mm ca. 1815 × 200 × 6 mm
	Klassifikation	EN 16511	Wohnbereich 23 Objektbereich 33	Wohnbereich 23 Objektbereich 33	Wohnbereich 23 Objektbereich 33
	Flächengewicht	EN 430	ca. 8.600 g/m ²	ca. 8.900 g/m ²	ca. 3.000 g/m ²
	Abriebverhalten	EN 14354 & EN 13329	AC5	AC5	AC5
	Trittschallverbesserungsmass	EN ISO 717-2	17 dB	18 dB	17 dB
	Stuhlleneignung	EN 425	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Cfl s1	Cfl s1	Cfl s1
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,080 m ² K/W	0,108 m ² K/W	0,06 m ² K/W
	Massstabilität	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %	< 0,10 %
	Resteindruck	EN 433	max. 0,15 mm	max. 0,15 mm	max. 0,25 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	7 / 8	7 / 8	7 / 8
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Sehr gute Beständigkeit	Sehr gute Beständigkeit	Sehr gute Beständigkeit
	Emissionswerte		laut AgBB	laut AgBB	laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	< 8%	< 8%	0 % (wasserfest / waterproof)
	Stossfestigkeit	EN 51130	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm

	Querzugwerte Klickverbindung	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Koeffizient Rutschhemmung	EN 51130	R10	R10	R10