



OUTEX

			Decking	Kassetten ca. 300 x 300 x 31,00 mm	Kassetten ca. 600 x 300 x 31,00 mm
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	2000 x 98 x ca. 22,5 mm	300 x 300 x ca. 31 mm	600 x 300 x ca. 31 mm
	Kassetten		Thermo Kiefer	Thermo Kiefer Thermo Buche	Thermo Kiefer Thermo Buche
	Temperaturbeständigkeit		Keine Änderungen zwischen - 25 °C and +80 °C	Keine Änderungen zwischen - 25 °C and +80 °C	Keine Änderungen zwischen - 25 °C and +80 °C
	Feuer Beständigkeit	EN ISO 11925-2	Euroclass E (B2)	Euroclass E (B2)	Euroclass E (B2)
	Wasserbeständigkeit		Aufquellen nach 24 h: <0,05%	Aufquellen nach 24 h: <0,05%	Aufquellen nach 24 h: <0,05%
	Härtegrad		65 Shore D	65 Shore D	65 Shore D
	Abriebfestigkeit	EN 660-1 / EN 660-2	0,068 mm / 1,8 mm ³	0,068 mm / 1,8 mm ³	0,068 mm / 1,8 mm ³
	UV-Strahlen resistent	ISO 105	Grad 7 / 8	Grad 7 / 8	Grad 7 / 8
	Beständigkeit gegen Flecken und chemische Stoffe	EN 438	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)
	Formaldehyde-Emission	EN 717	E 1	E 1	E 1
	Schimmelbeständigkeit	ASTM G21	Kein Befall	Kein Befall	Kein Befall
	Schlüpfrigkeit - Barfuss	DIN 51097:1992	B (A+B – slip angle 22,2°)	B (A+B – slip angle 22,2°)	B (A+B – slip angle 22,2°)
	Rutschfestigkeit	DIN 51130:2004	R10	R10	R10

