











## WALL HYDRO

			WALL HYDRO
	Masse & Gesamtdicke	EN 427 & EN 428	ca. 2600 × 935 × 5 mm
	Flächengewicht	EN 430	ca. 6000 g/m <sup>2</sup>
	Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Cfl s3 d0
	Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,04 m <sup>2</sup> K/W
	Masstabilität	EN 434	<0,10 %
	Resteindruck	EN 433	max. 0,03 mm
	Lichtechtheit	ISO 105	6 / 7
	Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit
	Emissionswerte		laut AgBB
	Dickenquellung 24h	EN 317	0 %
	Aufladungsspannung	EN 1815	<2.0 kV

